

CERTYFIKAT / CERTIFICATE

NAZWA WZORU / DESIGN NAME **BONITO**

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| RODZAJ TKANINY / FABRIC TYPE | TKANINA OBICIOWA / BONDED FABRIC |
| SKŁAD / COMPOSITION | PES 100% |
| GRAMATURA / WEIGHT | 335 g/m ² ± 10 g |
| SZEROKOŚĆ / WIDTH | 142 cm ± 2 cm |

KARTA TECHNICZNA / PRODUCT PROFILE

| METODA BADANIA / TEST METHOD | NORMY CERTYFIKACJI / CERTIFICATION'S NORMS | WYNIK (KATEGORIA) / RESULT (CATEGORY) |
|---|--|---------------------------------------|
| TEST MARTINDALE/ MARTINDALE ABRASION | EN ISO 12947-2 | cykli cycles 48 000 |
| ODPORNOŚĆ NA TARCIE/ RUBBING FASTNESS TEST | EN ISO 105-X12 | sucha/mokra dry/wet 4-5 / 4 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE/ BURSTING STRENGHT | EN ISO 13938-2 | 689 |
| ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO/ COLOUR FASTNESS TO LIGHT | EN ISO 105-BO2-2 | 4 |
| ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE/ WATER COLOUR FASTNESS | EN ISO 105-E01 | 4-5 |
| PILING / PILLING RESISTANCE | EN ISO 12945-1 | 4 |

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING INSTRUCTION 

- Efekt pilingu to proces naturalny, którego nie można całkowicie wykluczyć.
 - Istnieje możliwość uszkodzenia tkaniny przy zahaczeniu.
 - Nieunikniona jest migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne.
- Pilling is a natural process and cannot be completely avoided.
 - There is a possibility of fabric damage, thread the hook.
 - Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is unavoidable.